



INDILATEX

COLLE DE REPRISE

*Adhérence et imperméabilisation
des mortiers et bétons*

PROPRIÉTÉS

Emulsion de résine synthétique améliorant fortement les performances des mortiers et bétons, sur tout support.

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : liquide blanc laiteux
- Densité : 1,01 à + 20°C
- Extrait sec : 50 % $\pm$ 2 %
- Solubilité : totale dans l'eau
- Adhérence des mortiers et bétons même sur supports lisses.
- Imperméabilise les mortiers et améliore la tenue aux huiles, graisses, fuel, acides dilués.
- Abaisse le module d'élasticité et améliore la résistance du mortier à la traction, à l'abrasion et aux chocs.
- Permet l'exécution d'ouvrages destinés à être en contact même permanent avec l'eau ou l'eau de mer (avec ciment approprié).
- Limite le retrait, le faïençage et le poudrage.

DOMAINES D'APPLICATION

- Gobetis d'accrochage pour enduits et chapes
- Enduits à base de ciment et enduits bâtards
- Enduits étanches pour cuvelage, réservoirs, bacs de rétention et piscines
- Accrochage et hydrofugation d'enduits au plâtre
- Chapes de ciment rapportées sans repiquage du support
- Chapes incorporées
- Chape adjuvantée pour pose de carrelage
- Mortier de ragréage et de reprofilage d'angles ou d'épaufrures
- Mortiers de liaison pour reprise de bétonnage
- Mortiers de pose d'éléments préfabriqués
- Mortiers de jointoiement et calfeutrement pour joints divers de maçonnerie, souches de cheminée, solins
- Réparations de sols béton

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

Supports propres et sains, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de laitance, produit de cure ou de peinture.

Application du produit

INDILATEX s'utilise sous forme d'une solution diluée constituée de 1/3 d'INDILATEX + 2/3 d'eau potable pour les applications suivantes :

- Réalisation de gobetis d'accrochage des enduits traditionnels ou prêts à l'emploi
- Réalisation de barbotines d'accrochage pour chapes et bétons
- Imperméabilisation, amélioration des caractéristiques des bétons et mortiers
- Accrochage et hydrofugation des plâtres

MODE D'EMPLOI (suite)

Réalisation de gobetis d'accrochage des enduits traditionnels ou prêts à l'emploi

- Mélanger un volume de ciment et un volume de sable 0-3.
- Gâcher avec la solution d'INDILATEX à consistance crémeuse.
- Serrer le gobetis sur le support humidifié en finissant au grain.
- Laisser durcir avant d'appliquer le corps d'enduit.

Réalisation de barbotines d'accrochage pour chapes et bétons

- Mélanger un volume de ciment à 1 ou 2 volumes de sable 0-3.
- Gâcher à consistance crémeuse avec la solution d'INDILATEX.
- Appliquer à la brosse au plateau ou à la truelle sur le support humide.
- Mettre en œuvre le béton ou la chape sur cette barbotine encore fraîche.

Imperméabilisation, amélioration des caractéristiques des bétons et mortiers

- Utiliser la solution d'INDILATEX à la place de l'eau de gâchage.

Accrochage et hydrofugation des plâtres

- INDILATEX s'utilise sous forme d'une solution diluée constituée de 1/4 d'INDILATEX et 3/4 d'eau potable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Agiter le produit avant l'emploi.
- Stocker le produit à l'abri du gel.
- En cas de gel accidentel du produit, le placer à + 20°C et, après quelques heures, bien agiter pour homogénéisation.
- La manipulation du produit ne présente aucun danger.
- Les dosages en liant doivent être conformes aux règles professionnelles régissant les ouvrages concernés.
- Consulter la fiche de données sécurité.

CONDITIONNEMENTS

- Bidon de 2 litres.
- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.